

## Papier transfert pour textiles foncés impression jet d'encre



### 1) L'impression

- Ce papier est compatible avec les imprimantes à jet d'encre (base aqueuse, dye, pigment).
- Imprimer en sens lecture sur la face imprimable de la feuille.
- Laisser sécher au moins 30 mn avant le transfert à chaud sur le textile.
- Utiliser votre Silhouette pour découper la forme du motif en mode repérage impression/découpe, ou découper autour de l'image en ménageant un contour d'environ 5 mm.

### 2) Le transfert à chaud sur textile

- **Si vous êtes équipé d'une presse à chaud** : 160 °C | 40 secondes | Pression moyenne (3,5 bars) en recouvrant de papier sulfurisé. Ne pas utiliser de *tape* transfert.
- **Au fer à repasser** : préchauffer le fer à température maximale. Ne pas utiliser la vapeur.



- Après impression, découper l'image en ménageant un contour de 5 à 10 mm autour du motif.



- Travailler sur une plan de travail dur et plat protégé par un support doux (2 ou 3 torchons, une taie d'oreiller...).



- Détacher la dorsale papier de la face imprimée puis positionner l'image face vers le haut sur le tee-shirt préalablement repassé.
- Recouvrir avec le papier sulfurisé.



- Passer le fer pendant 60 à 120 secondes suivant la taille du motif, en effectuant des mouvements circulaires appuyés.



- Presser bien à plat sur toute la surface du motif, angles et bords compris. Bien insister sur les bords de l'image.



- Attendre environ 10 secondes avant de retirer le papier de protection.

### 3) L'entretien

- Lavage : 40°C maxi en retournant le vêtement.
- Ne pas passer au sèche-linge.
- Ne pas repasser sur l'impression.